




# RÖFIX AG 653 STANDARD

Lepak za keramiku C1 T


<b>Pravne i tehničke napomene:</b>	Kod ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se uopštenih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.), kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, itd.).
<b>Područja primene:</b>	Sivi tankoslojni lepak prema EN 12004 C1 T za postavljanje upijajućih keramičkih pločica i ploča na unutrašnjim podnim i zidnim površinama.
<b>Sastav:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cement</li> <li>• Klasirani pesak</li> <li>• Dodaci za poboljšanje obradivosti</li> </ul>
<b>Svojstva:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netopiv u vodi</li> <li>• Odlična prionjivost</li> </ul>
<b>Obrada:</b>	
<b>Uslovi obrade:</b>	Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme biti ispod + 5°C. Sve do potpunog sušenja, materijal treba štiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).
<b>Podloga:</b>	<p>Podesno za cementno-sulfatni estrih, cementni estrih, estrih na bazi kalcijum-sulfata kao i za beton, cementne, krečne, krečno-cementne i gipsane maltere, ali i za ostale podloge koje moraju odgovarati pojedinim važećim normama.</p> <p>Estriši na bazi kalcijum-sulfata moraju se pre oblaganja izbrusiti.</p> <p>Na dopuštenu količinu zaostale vlažnosti treba paziti zavisno od podloge.</p> <p>Postotak zaostale vlage u estrihu (CM): Cementni estriši 2,5%; Estriši na bazi kalcijum-sulfata 0,5% (podno grejanje 0,3%); RÖFIX ZS (cement-sulfatni) tečni estriši 1,8% (kod ne upijajuće keramike velikog formata i podnog grejanja 1,3%). Kod maltera prema EN 998-1, treba se držati zadanog vremena sušenja (stajanja); Kod gipsanih i krečno-gipsanih maltera prema EN 13279-1 maks. 1%. Procesi skupljanja betona moraju biti završeni i beton mora biti star najmanje 3 meseca.</p> <p>Kod gipsanih maltera i krečno-gipsanih maltera treba paziti na maks. zaostalu vlagu od 1%.</p> <p>Podloga mora biti dovoljno suva, čvrsta, nosiva, bez pukotina, bez razdelnih sredstava koja stvaraju film kao što su ulje ili stari premazi.</p>
<b>Priprema podloge:</b>	<p>Uopšteno se preporučuje priprema podloge sa RÖFIX AP 300 Predpremazom za upijajuće podloge i RÖFIX AP 320 Predpremazom za prionjivost za kritične podloge.</p> <p>Kod većih neravnina prethodno koristiti masu za nivelisanje podova (RÖFIX FN 615 Masa za nivelisanje ili RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za nivelisanje) koju po mogućnosti treba naneti punoplošno. Manje nejednakosti (max. vidi debljinu sloja) mogu se izjednačiti lepkom za keramiku.</p> <p>Manje neravnine i rupe na površini potrebno je popraviti masom za izravnavanje npr. RÖFIX FS 630 STA.</p>
<b>Priprema materijala:</b>	<p>Mešati mešalicom snažnijeg učinka, eventualno dodati malu količinu vode kako bi se postigla homogena smesa podesna za ugradnju.</p> <p>Nakon mešanja potrebno je pričekati da prođe vreme sazrevanja. Zatim ponovo dobro promešati.</p>
<b>Obrada:</b>	<p>RÖFIX Lepak za keramiku naneti glatkom stranom zupčastog gletera na podlogu i sa nazubljenom stranom gletera pročešljati po mogućnosti u jednom smeru.</p> <p>Ako je potrebno postavljanje bez šupljina ispod pločica, mora se raditi Floating - Buttering postupak lepljenja.</p> <p>Lepak naneti samo na onoliku površinu na koju je za vreme trajanja otvorenog vremena materijala moguće ugraditi obloge.</p> <p>Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom.</p> <p>Pločice se pomicanjem postavljaju u lepak, a njihov položaj se može ispraviti u propisanom roku za vreme postavljanja.</p>
<b>Napomene:</b>	<p>Spiralane mešalice podesne su za žilave materijale visoke viskoznosti, kao što su lepkovi za keramiku.</p> <p>Ako je prekoračeno vreme postavljanja, može pomoći ponovno nanošenje svežeg lepka za keramiku u pročešljavanje sa zupčastim gleterom, jer se tako kida već nastali film na površini lepka.</p>
<b>Upozorenja:</b>	<p>Detaljna sigurnosna uputstva možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Pre upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.</p>
<b>Skladištenje:</b>	<p>Skladištiti na suvom mestu (ako je moguće na drvenim paletama).</p> <p>Skladištenje najmanje 12 meseci, u skladu sa direktivom 1907/2006/EZ privitak XVII na 20 °C, 65% r.v.v.</p> <p>Datum proizvodnje štampan na ambalaži.</p>



# ROFIX AG 653 STANDARD

Lepak za keramiku C1 T

## Tehnički podaci:

SAP šifra proizvoda	<b>2000151509</b>
Šifra proizvoda	132060
Vrsta pakovanja	
Uputstvo za pakovanje	U papirnim vrećama zaštićenim od vlage.
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed
Jedinica po paleti	42 Jed/p
	54 Jed/p
Boja	siva
Granulacija	0- 1 mm
Potrebna količina vode	7,25 L/jed
Potrošnja	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2,0 - 2,3 kg/m<sup>2</sup> zupčastim gleterom od 6 mm</li><li>• 2,8 - 3,2 kg/m<sup>2</sup> zupčastim gleterom od 8 mm</li><li>• 3,6 - 4,0 kg/m<sup>2</sup> zupčastim gleterom od 10 mm</li></ul>
Uputstva pri radu	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.
Debljina sloja	5 mm
Prionjivost	≥ 0,5 MPa
Vrijeme sazrijevanja	5 min
Vrijeme upotrebe	oko 3 h
Otvoreno vreme lepka prema EN 1346	15 min
Mogućnosti korekcije	oko 5 min
Prohodnost	oko 24 h
Opteretivost	7 d
Mogućnost fugiranja	Zid: 12 sati Pod: 24 sata
Sertifikat o ispitivanju	<ul style="list-style-type: none"><li>• MPA - Karlsruhe</li></ul>
EN 12004	C1 T
Temperatura podloge	> 5 °C < 25 °C

## Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu.

ROFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički opisi nalaze se na sajtu roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Detaljna sigurnosna uputstva možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Pre upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.