



RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL

Srednjeslojni lepak C2 TE S1

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se uopštenih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.), kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, itd.).

Područja primene: Fleksibilni, prilagodljivi srednjeslojni lepak za keramiku, za povećane zahteve prema EN 12004. Za postavljanje keramičkih i gres pločica velikog formata, podne i zidne ploče s profilisanom poleđinom kao i veštačke i prirodne kamene ploče na području poda i zida. Za unutrašnja i spoljna područja. Podesan za estrihe i podno grejanje.
Kod podnog grejanja obratiti pažnju na tehničke smernice.
U području zida potrebno je kajlanje.
Kod nestabilnih ploča (z.B. šlajfer) potrebna je dozvola od našeg savjetnika.

Sastav:

- Cement
- Tras
- Kvarcni pesak (klasiran)
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Svojstva:

- Netopiv u vodi
- Fleksibilan
- Odlična prionjivost
- Produceno vreme obrade
- Otporno na smrzavanje
- Podesno za podno grejanje
- Upotrebljivo na mineralnim i organskim podlogama
- RÖFIX Low-Dust tehnologija (smanjeno prašenje)



Uslovi obrade: Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme biti ispod + 5°C. Sve do potpunog sušenja, materijal treba štititi od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga: Podesno za cementno-sulfatni estrih, cementni estrih, estrih na bazi kalcijum-sulfata kao i za beton, cementne, krečne, krečno-cementne i gipsane maltere, ali i za ostale podlove koje moraju odgovarati pojedinim važećim normama.
Estrisi na bazi kalcijum-sulfata moraju se pre oblaganja izbrisuti.
Na dopušteno količinu zaostale vlažnosti treba paziti zavisno od podlove.
Postotak zaostale vlage u estrihu (CM): Cementni estrisi 2,5%; Estrisi na bazi kalcijum-sulfata 0,5% (podno grejanje 0,3%); RÖFIX ZS (cement-sulfatni) tečni estrisi 1,8% (kod ne upijajuće keramike velikog formata i podnog grejanja 1,3%). Kod maltera prema EN 998-1, treba se držati zadanog vremena sušenja (stajanja); Kod gipsanih i krečno-gipsanih maltera prema EN 13279-1 maks. 1%. Procesi skupljanja betona moraju biti završeni i beton mora biti star najmanje 3 meseca.
Kod gipsanih malteri i krečno-gipsanih malteri treba paziti na maks. zaostalu vlagu od 1 %.
Podloga mora biti dovoljno suva, čvrsta, nosiva, bez pukotina, bez razdelnih sredstava koja stvaraju film kao što su ulje ili stari premazi.

Priprema podlove: Uopšteno se preporučuje priprema podlove sa RÖFIX AP 300 Predpremazom za upijajuće podlove i RÖFIX AP 320 Predpremazom za prionjivost za kritične podlove.
Kod većih neravnina prethodno koristiti masu za nivelišanje podova (RÖFIX FN 615 Masa za nivelišanje ili RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za nivelišanje) koju po mogućnosti treba naneti punoplošno. Manje nejednakosti (max. vidi debljinu sloja) mogu se izjednačiti lepkom za keramiku.
Manje neravnine i rupe na površini potrebno je popraviti masom za izravnavanje npr. RÖFIX FS 630 STA.

Priprema materijala: Mešati mešalicom snažnijeg učinka, eventualno dodati malu količinu vode kako bi se postigla homogena smesa podesna za ugradnju.
Nakon mešanja potrebno je pričekati da prođe vreme sazrevanja. Zatim ponovo dobro promešati.

Obrada: Homogeno zamješani mort s odgovarajućim alatom nanijeti prema potrebi
Nakon nanošenja podložnih slojeva, uz pomoć srednjeslojnog gletera (zupci od 10 mm) mort pročešljati te zatim postaviti ploče
Lepak naneti samo na onoliku površinu na koju je za vreme trajanja otvorenog vremena materijala moguće ugraditi obloge.
Ukoliko se zahteva postavljanje pločica bez šupljina ispod pločica (u trajno vlažnim područjima), potrebno je raditi po metodi "Floating- Buttering".
Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom.
Pločice se pomicanjem postavljaju u lepak, a njihov položaj se može ispraviti u propisanom roku za vreme postavljanja.



RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL

Srednjeslojni lepak C2 TE S1

Napomene:

Ako je prekoračeno vreme postavljanja, može pomoći ponovno nanošenje svežeg lepka za keramiku i procješljavanje sa zupčastim gleterom, jer se tako kida već nastali film na površini lepka.
Spiralane mešalice podesne su za žilave materijale visoke viskoznosti, kao što su lepkovi za keramiku.

Upozorenja:

Detaljna sigurnosna uputstva možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Pre upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.

Skladištenje:

Skladištitи на suvom mestу (ako je moguće na drvenim paletama).
Skladištenje najmanje 12 meseci, u skladu sa direktivom 1907/2006/EZ pravitak XVII na 20 °C, 65% r.v.v.
Datum proizvodnje štampan na ambalaži.

Tehnički podaci:

SAP šifra proizvoda	2000151513
Šifra proizvoda	132067
Vrsta pakovanja	(
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed
Jedinica po paleti	48 Jed/p
Jedinica po paleti (CH)	42 Jed/p
Boja	siva
Granulacija	0- 1 mm
Potrošnja	oko 5-oko 7 kg/m ²
Debljina sloja	5- 20 mm
Prionjivost	≥ 1 MPa
Vrijeme sazrijevanja	5 min
Vrijeme upotrebe	oko 3 h
Otvoreno vreme lepka prema EN 1346	30 min
Mogućnosti korekcije	oko 10 min
Prohodnost	oko 24 h
Opteretivost	14 d
Mogućnost fugiranja	Pod: 24 sata Zid: 12 sati
Sertifikat o ispitivanju	• EMPA
EN 12004	C2 TE S1
Temperatura podloge	> 5 °C < 25 °C



RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL

Srednjeslojni lepak C2 TE S1

Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobođaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički opisi nalaze se na sajtu roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.

Detaljna sigurnosna uputstva možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Pre upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.