





# RÖFIX AIRCOLL Airless /

Lepak za nanos valjkom

<b>Područja primene:</b>	Vodoneosjetljivo specijalno ljepilo za sve vrste izolacijskih ploča koje nemaju sloj prašine (npr. EPS, pluto, mineralna vuna) Za potpuno, tankoslojno lijepljene na slabo upijajuće podloge (kao npr. vezane ploče, V100G, OSB, drvo). Samo za ravne podloge, kod kojih odstupanje u ravnini nije veće od 2 mm Nije pogodan za postavljanje armaturne mrežice
<b>Sastav:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disperzivno vezivno sredstvo</li> <li>• Punioci (mineralna)</li> </ul>
<b>Svojstva:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visoka prionjivost</li> <li>• Brza, ekonomična obrada</li> </ul>
<b>Obrada:</b>	
<b>Uslovi obrade:</b>	Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme biti ispod + 5°C. Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vetra i naknadnog provlaživanja - kiše).
<b>Podloga:</b>	Podloga mora biti suva, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađ, alge, iscvetavanja itd.. Dozvoljene su samo ravne podloge.
<b>Priprema podloge:</b>	Razdjelna sredstva koja stvaraju film (oplatno ulje itd.) potrebno je ukloniti. Pjeskovite površine ili površine koje se brišu potrebno je učvrstiti s dubinskim predpremazom ili ukloniti.
<b>Priprema materijala:</b>	Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Temeljno izmešati preporučenom mašinom za mešanje, ako je potrebno dodati malo vode da bi se dobila konzistencija potrebna za obradu.
<b>Obrada:</b>	Zupčastim gleterom (zupci 4 mm) ili odgovarajućim valjkom (npr. valjak od janjeće kože) u potpunosti - punoplošno nanijeti na cijelu podlogu. Špricanu žbuku našpricati odgovarajućim strojem, razvući te pločom za zaribavanje ostvariti željenu strukturu Ljepljenje se treba izvoditi brzo, kako ne bi došlo do sušenja ljepila Vrijeme obrade: ca. 10-15 min. (pri +20 C/65% rel.vl.) Ljepilo se stvrdnjava sušenjem. Neupojne i hladne površine za ljepljenje kao i deblji slojevi ljepila produžuju vrijeme protvrdnjavanja Nesme da se koristi materijal iz već otvorenih starih pakovanja i nesme da ga se meša sa novim materijalom. Alat nakon upotrebe temeljno očistiti.
<b>Upozorenja na opasnost:</b>	Detaljna sigurnosna uputstva možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Pre upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.
<b>Skladištenje:</b>	Skladištiti dobro zatvoreno na hladnom, i štiti od smrzavanja. Mogućnost skladištenja: min. 12 meseci.

## Tehnički podaci:

Šifra proizvoda	142970
Vrsta pakovanja	
Količina u jednom pakovanju	20 Kg/jed
Boja	prirodno bela
Potrošnja	oko 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm
Uputstva pri radu	Vrednosti potrošnje su orijentacijske i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.
Debljina sloja	< 1 mm



# RÖFIX AIRCOLL Airless /

Lepak za nanos valjkom

---

**Opšta upozorenja:**

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.

Aktualno stanje tehničkih podataka možete pronaći na našoj Internet stranici ili ih možete zatražiti u našim nacionalnim kancelarijama.

Detaljna sigurnosna uputstva možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Pre upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.