




RÖFIX AJ 600

Masa za fugovanje u boji CG2 A

Pravne i tehničke napomene:	Kod ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se uopštenih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.), kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, itd.).
Područja primene:	Masa za fugiranje uskih fuga prema EN 13888 (CG 2Ar) za fugiranje upojne, slabo upojne i neupojne keramike, mozaika na podu i zidu kao uska fuga (do 5 mm).
Sastav:	<ul style="list-style-type: none">• Cement• Klasirani pesak• Dodaci za poboljšanje obradivosti• Dodaci za vodoodbojnost• Pigmenti, ovisno o tonu boje
Svojstva:	<ul style="list-style-type: none">• Mogućnost obrade u rjeđoj konzistenciji• Otporno na smrzavanje• Netopiv u vodi• Podesno za podno grejanje• Smanjena mogućnost iscjetavanja• Stabilne forme, UV otporna i otporna na starenje• Visoka otpornost na ulja, razjeđivače i kiseline kod PH >3• Visoka otpornost na habanje
Obrada:	
Uslovi obrade:	Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme biti ispod + 5°C. Sve do potpunog sušenja, materijal treba štiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).
Podloga:	Fuge moraju biti suhe, očišćene od ljepila i ostataka morta.
Priprema podloge:	Upojne podloge i pločice prije fugiranja ravnomjerno navlažiti.
Priprema materijala:	RÖFIX Masu za fugovanje izmešati u čistoj posudi sa zadanom količinom čiste vode uz pomoć mešalice, u homogenu, finu masu bez grudvica.
Obrada:	Masu za fugiranje vući dijagonalno preko fuga s gumenom gladilicom ili gumenom lopaticom i potisnuti je u fuge. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom. Nakon otvrdnuća mase za fugiranje, ostatke morta sa pločica očistiti spužvom ili spužvastom gladilicom. Preostali mlječni film odstraniti čistom, vlažnom spužvom, ponoviti postupak ukoliko je potrebno.
Napomene:	Sve vrijednosti na koje mogu utjecati klimatski uvjeti, odnose se na +20°C i relativnu vlažnost zraka od 60%. Svojstva očvrstnulog morta kao otpornost na savijanje i tlačna čvrstoća nakon 28 dana, upijanje vode nakon 30 min. i 4 sata, ponašanje pri habanju i skupljanju odgovaraju zahtjevima prema EN 13888. Za odstupanja boja zbog građevinsko-fizikalnih uvjeta ne preuzimamo odgovornost. Nije dozvoljeno fugovati kod direktnog uticaju sunčevih zraka. Čišćenje fuga treba izvoditi diagonalno, tj. bočno prema fugi, kako bi se spriječilo ispiranje i kako bi se postigao dobar izgled fuga.
Upozorenja:	Detaljna sigurnosna uputstva možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Pre upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.
Skladištenje:	Skladištiti na suvom mestu (ako je moguće na drvenim paletama). Rok trajanja: minimalno 24 meseca (izuzetak siva boja: min. 12 meseci). Prema Uredbi 1907/2006/EZ, privitak XVII, na 20°C i 65% r.v.l.v.; datum proizvodnje otisnut na pakovanju.



RÖFIX AJ 600

Masa za fugovanje u boji CG2 A

Tehnički podaci:

SAP šifra proizvoda	2000569372	2000569373	2000569374	2000569375	2000569376	2000569377	2000569378
Šifra proizvoda	145450	145451	145452	145453	145456	145457	145458
Vrsta pakovanja							
Količina u jednom pakovanju	2 Kg/jed	2 Kg/jed	2 Kg/jed	2 Kg/jed	2 Kg/jed	2 Kg/jed	2 Kg/jed
Jedinica po paleti	240 Jed/p	240 Jed/p	240 Jed/p	240 Jed/p	240 Jed/p	240 Jed/p	240 Jed/p
Boja	bela	bež	bahamabež	karamel	srebrnosiva	manhattan	siva
Potrebna količina vode	oko 0,6 L/jed	oko 0,6 L/jed	oko 0,6 L/jed	oko 0,6 L/jed	oko 0,6 L/jed	oko 0,6 L/jed	oko 0,6 L/jed
SAP šifra proizvoda	2000569381	2000569393	2000569383	2000569384	2000569385	2000569386	2000569388
Šifra proizvoda	145464	145507	145466	145467	145468	145469	145472
Vrsta pakovanja							
Količina u jednom pakovanju	2 Kg/jed	2 Kg/jed	5 Kg/jed	5 Kg/jed	5 Kg/jed	5 Kg/jed	5 Kg/jed
Jedinica po paleti	240 Jed/p	240 Jed/p	75 Jed/p	75 Jed/p	75 Jed/p	75 Jed/p	75 Jed/p
Boja	antracit	jasmin	bela	bež	bahamabež	karamel	srebrnosiva
Potrebna količina vode	oko 0,6 L/jed	oko 0,6 L/jed	oko 1,6 L/jed	oko 1,6 L/jed	oko 1,6 L/jed	oko 1,6 L/jed	oko 1,6 L/jed
SAP šifra proizvoda	2000569389	2000569390	2000569391	2000569394	145351		
Šifra proizvoda	145473	145474	145480	145508	145351		
Vrsta pakovanja							
Količina u jednom pakovanju	5 Kg/jed	5 Kg/jed	5 Kg/jed	5 Kg/jed	20 Kg/jed		
Jedinica po paleti	75 Jed/p	75 Jed/p	75 Jed/p	75 Jed/p	48 Jed/p		
Boja	manhattan	siva	antracit	jasmin	jasmin		
Potrebna količina vode	oko 1,6 L/jed	oko 1,6 L/jed	oko 1,6 L/jed	oko 1,6 L/jed	oko 6,4 L/jed		
Uputstvo za pakovanje	U papirnim vrećama zaštićenim od vlage.						
Izdašnost u litrama	oko 0,674 ltr./kg						
Potrošnja	oko 0,65 kg/m ³						
Potrošnja	<ul style="list-style-type: none"> 0,4 - 0,6 kg/m² za širinu fugna od 3 mm 0,8 - 1,2 kg/m² za širinu fugna od 5 mm 						
Uputstva pri radu	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.						
Širina fuga	max. 5 mm						
PH-vrednost	oko 12						
Pritisna čvrstoća (28 d)	≥ 15 MPa						
Čvrstoća kod savijanja	≤ 7 MPa						
Vrijeme sazrijevanja	oko 5 min						
Vrijeme upotrebe	oko 2 h						
Izgled	oko 7 d						



RÖFIX AJ 600

Masa za fugovanje u boji CG2 A

Prohodnost	oko 24 h
Otpornost na starenje	visoka
Otpornost na temperaturu	-30°C do + 80°C
Temperatura podloge	> 5 °C < 30 °C

Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički opisi nalaze se na sajtu roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Detaljna sigurnosna uputstva možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Pre upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.