




RÖFIX AJ 612

Perifugna/Mikroarmirana masa za fugovanje CG2 WA

| | |
|------------------------------------|---|
| Pravne i tehničke napomene: | Kod ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se uopštenih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.), kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, itd.). |
| Područja primene: | Vodoodbojna, fleksibilna masa za fugiranje prema EN 13888 CG2 WA za fugiranje zidnih i podnih obloga od upojne, slabo upojne i neupojne keramike, kao i prirodnih pločica i ploča kao npr. neupojnih imitacija prirodnih ploča, granita i mramora, u unutarnjem i vanjskom prostoru, kao i pod vodom, za širinu fuga od 2 do 15 mm. |
| Sastav: | <ul style="list-style-type: none">• Cement• Klasirani pesak• Dodaci za poboljšanje obradivosti• Dodaci za vodoodbojnost• Pigmenti, ovisno o tonu boje |
| Svojstva: | <ul style="list-style-type: none">• Mogućnost obrade u rjeđoj konzistenciji• Otporno na smrzavanje• Netopiv u vodi• Podesno za podno grejanje• Visoka otpornost na ulja, razjeđivače i kiseline kod PH >3• Stabilne forme, UV otporna i otporna na starenje• Sa efektom samočišćenja• Visoka otpornost na habanje• Visoka otpornost na vodu• Smanjena mogućnost iscvjetavanja |
| Obrada: |  |
| Uslovi obrade: | Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme biti ispod + 5°C. Sve do potpunog sušenja, materijal treba štiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vetra) i naknadnog provlaživanja (kiše). |
| Podloga: | Fuge moraju biti suhe, očišćene od ljepila i ostataka morta. |
| Priprema podloge: | Upojne podloge i pločice prije fugiranja ravnomjerno navlažiti. |
| Priprema materijala: | RÖFIX Masu za fugovanje izmešati u čistoj posudi sa zadanom količinom čiste vode uz pomoć mešalice, u homogenu, finu masu bez grudvica. |
| Obrada: | Masu za fugiranje vući dijagonalno preko fuga s gumenom gladilicom ili gumenom lopaticom i potisnuti je u fuge. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom. Nakon otvrdnuća mase za fugiranje, ostatke morta sa pločica očistiti spužvom ili spužvastom gladilicom. Preostali mlječni film odstraniti čistom, vlažnom spužvom, ponoviti postupak ukoliko je potrebno. |
| Napomene: | Sve vrijednosti na koje mogu utjecati klimatski uvjeti, odnose se na +20°C i relativnu vlažnost zraka od 60%. Svojstva očvrslulog morta kao otpornost na savijanje i tlačna čvrstoća nakon 28 dana, upijanje vode nakon 30 min. i 4 sata, ponašanje pri habanju i skupljanju odgovaraju zahtjevima prema EN 13888. Za odstupanja boja zbog građevinsko-fizikalnih uvjeta ne preuzimamo odgovornost. Završna čvrstoća postiže se nakon 7 dana, bazeni se nakon 7 dana mogu napuniti sa vodom. Ne smije se koristiti u bazenima sa termalnom i slanom vodom! Nije dozvoljeno fugovati kod direktnog uticaju sunčevih zraka. Čišćenje fuga treba izvoditi diagonalno, tj. bočno prema fugi, kako bi se spriječilo ispiranje i kako bi se postigao dobar izgled fuga. |
| Upozorenja: | Detaljna sigurnosna uputstva možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Pre upotrebe treba pročitati sigurnosne listove. |
| Skladištenje: | Skladištiti na suvom mestu (ako je moguće na drvenim paletama). Rok trajanja: minimalno 24 meseca (izuzetak siva boja: min. 12 meseci). Prema Uredbi 1907/2006/EZ, privitak XVII, na 20°C i 65% r.v.l.v.; datum proizvodnje otisnut na pakovanju. |



RÖFIX AJ 612

Perfugna/Mikroarmirana masa za fugovanje CG2 WA

Tehnički podaci:

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SAP šifra proizvoda | 2000569319 | 2000569326 | 2000569325 | 2000569324 | 2000569320 | 2000569395 | 2000569321 |
| Šifra proizvoda | 141285 | 141298 | 141297 | 141296 | 141291 | 145509 | 141292 |
| Vrsta pakovanja | | | | | | | |
| Količina u jednom pakovanju | 2 Kg/jed | 2 Kg/jed | 2 Kg/jed | 2 Kg/jed | 2 Kg/jed | 2 Kg/jed | 2 Kg/jed |
| Jedinica po paleti | 240 Jed/p | 240 Jed/p | 240 Jed/p | 240 Jed/p | 240 Jed/p | 240 Jed/p | 240 Jed/p |
| Boja | antracit | bahamabež | bež | karamel | siva | jasmin | manhattan |
| Potrebna količina vode | oko 0,6 L/jed | oko 0,6 L/jed | oko 0,6 L/jed | oko 0,6 L/jed | oko 0,6 L/jed | oko 0,6 L/jed | oko 0,6 L/jed |
| SAP šifra proizvoda | 2000569322 | 2000569318 | 2000569311 | 2000569317 | 2000569316 | 2000569315 | 2000569312 |
| Šifra proizvoda | 141293 | 141284 | 141270 | 141283 | 141282 | 141281 | 141276 |
| Vrsta pakovanja | | | | | | | |
| Količina u jednom pakovanju | 2 Kg/jed | 2 Kg/jed | 5 Kg/jed | 5 Kg/jed | 5 Kg/jed | 5 Kg/jed | 5 Kg/jed |
| Jedinica po paleti | 240 Jed/p | 240 Jed/p | 75 Jed/p | 75 Jed/p | 75 Jed/p | 75 Jed/p | 75 Jed/p |
| Boja | srebrnosiva | bela | antracit | bahamabež | bež | karamel | siva |
| Potrebna količina vode | oko 0,6 L/jed | oko 0,6 L/jed | oko 1,45 L/jed | oko 1,45 L/jed | oko 1,45 L/jed | oko 1,45 L/jed | oko 1,45 L/jed |
| SAP šifra proizvoda | 2000569396 | 2000569313 | 2000569314 | 2000569310 | 2000542781 | 2000542775 | 2000542774 |
| Šifra proizvoda | 145510 | 141277 | 141278 | 141269 | 147756 | 147750 | 147749 |
| Vrsta pakovanja | | | | | | | |
| Količina u jednom pakovanju | 5 Kg/jed | 5 Kg/jed | 5 Kg/jed | 5 Kg/jed | 15 Kg/jed | 15 Kg/jed | 15 Kg/jed |
| Jedinica po paleti | 75 Jed/p | 75 Jed/p | 75 Jed/p | 75 Jed/p | 24 Jed/p | 24 Jed/p | 24 Jed/p |
| Boja | jasmin | manhattan | srebrnosiva | bela | antracit | bahamabež | bež |
| Potrebna količina vode | oko 1,45 L/jed | oko 1,45 L/jed | oko 1,45 L/jed | oko 1,45 L/jed | oko 4,2 L/jed | oko 4,2 L/jed | oko 4,2 L/jed |
| SAP šifra proizvoda | 2000542776 | 2000542782 | 2000542779 | 2000542780 | 2000542786 | 2000542778 | 2000542784 |
| Šifra proizvoda | 147751 | 147757 | 147754 | 147755 | 147761 | 147753 | 147759 |
| Vrsta pakovanja | | | | | | | |
| Količina u jednom pakovanju | 15 Kg/jed | 15 Kg/jed | 15 Kg/jed | 15 Kg/jed | 15 Kg/jed | 15 Kg/jed | 15 Kg/jed |
| Jedinica po paleti | 24 Jed/p | 24 Jed/p | 24 Jed/p | 24 Jed/p | 24 Jed/p | 24 Jed/p | 24 Jed/p |
| Boja | karamel | tamno smeđa | siva | svjetlo smeđa | jasmin | manhattan | mint |
| Potrebna količina vode | oko 4,2 L/jed | oko 4,2 L/jed | oko 4,2 L/jed | oko 4,2 L/jed | oko 4,2 L/jed | oko 4,2 L/jed | oko 4,2 L/jed |
| SAP šifra proizvoda | 2000542783 | 2000542777 | 2000542785 | 2000542773 | | | |
| Šifra proizvoda | 147758 | 147752 | 147760 | 147748 | | | |
| Vrsta pakovanja | | | | | | | |
| Količina u jednom pakovanju | 15 Kg/jed | 15 Kg/jed | 15 Kg/jed | 15 Kg/jed | | | |



RÖFIX AJ 612

Perfugna/Mikroarmirana masa za fugovanje CG2 WA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| Jedinica po paleti | 24 Jed/p | 24 Jed/p | 24 Jed/p | 24 Jed/p | | | |
| Boja | čierna | srebrnosiva | terra | bela | | | |
| Potrebna količina vode | oko 4,2 L/jed | oko 4,2 L/jed | oko 4,2 L/jed | oko 4,2 L/jed | | | |
| Izdašnost u litrama | oko 0,904 ltr./kg | | | | | | |
| Potrošnja | <ul style="list-style-type: none"> • 0,4 - 0,6 kg/m² za širinu fugna od 3 mm • 0,8 - 1,2 kg/m² za širinu fugna od 5 mm • 2,0 - 2,5 kg/m² za širinu fugna od 8 mm • 3,5 - 4,0 kg/m² za širinu fugna od 12 mm | | | | | | |
| Uputstva pri radu | Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje. | | | | | | |
| Širina fuga | 2- 15 mm | | | | | | |
| | 7,2 do 7,6 | | | | | | |
| PH-vrednost | oko 12 | | | | | | |
| Pritisna čvrstoća (28 d) | ≥ 15 MPa | | | | | | |
| Čvrstoća kod savijanja | ≤ 6 MPa | | | | | | |
| Vrijeme sazrijevanja | oko 5 min | | | | | | |
| Vrijeme upotrebe | oko 2 h | | | | | | |
| Izgled | oko 7 d | | | | | | |
| Prohodnost | oko 24 h | | | | | | |
| Otpornost na vodu | visoka | | | | | | |
| Otpornost na starenje | visoka | | | | | | |
| Otpornost na temperaturu | -30°C do + 80°C | | | | | | |
| Temperatura podloge | > 5 °C < 30 °C | | | | | | |
| Tvrdoća vode (Karbonatna tvrdoća) | > 10 (idealno 10-13) °dH | | | | | | |

Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu.

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički opisi nalaze se na sajtu roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Detaljna sigurnosna uputstva možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Pre upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.