







RÖFIX AP 300

Predpremaz

Pravne i tehničke napomene:	Kod ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se uopštenih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.), kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, itd.).
Područja primene:	Univerzalno primjenjivi predpremaz za pripremanje jako upojnih podloga i podloga sa neujednačenih upijanjem ili pjeskovitih mineralnih podloga, prije nanošenja hidroizolacijskog sustava, mase za izravnavanje podova (cementna na cementnu, svježe u svježe) ili postavljanja pločica u unutarnjim i vanjskim prostorima.
Sastav:	<ul style="list-style-type: none"> • Disperzivno vezivo
Svojstva:	<ul style="list-style-type: none"> • Bez rastvora i bez omekšivača • smanjuje i ujednačava upojnost • Brzo suši • podesno za podno grejanje
Obrada:	
Uslovi obrade:	Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme biti ispod + 5°C. Sve do potpunog sušenja, materijal treba štiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).
Obrada:	Nanijeti nerazrijeđeno na podlogu pomoću valjka ili široke četke. Vrijeme sušenja ovisi o podlozi i slojevima koji slijede (vidi tehničke listove RÖFIX estrisi, mase za izravnavanje podova i RÖFIX ljepila za keramiku). Kod podloga koje sadrže gips treba se pridržavati min. vreme sušenja od 12 sati odnosno max. 24 sata.
Napomene:	Granične vrednosti propisane od EU: (Kat. II A/g) / 30 g / L (od 2010) Ovaj proizvod sadrži < 30 g / L VOC
Upozorenja:	Detaljna sigurnosna uputstva možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Pre upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.
Skladištenje:	Skladištiti dobro zatvoreno na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe najmanje 12 meseci prema direktivi 2003/53/EZ na 20°C, 65% r.v.v.

Tehnički podaci:

SAP šifra proizvoda	2000569369	2000151777	2000151776
Šifra proizvoda	145284	137846	137845
Vrsta pakovanja			
Količina u jednom pakovanju	1 L/jed	10 L/jed	5 L/jed
Jedinica po paleti	360 Jed/p	60 Jed/p	90 Jed/p
Jedinica po paleti (CH)	90 Jed/p		
Potrošnja	0,15- 0,25 L/m ²		
Uputstva pri radu	Ovisno o upojnosti podloge između 150 i 250 ml/m ²		
PH-vrednost	oko 8		
Gustina	oko 0,98 Kg/L		
Temperatura podloge	> 5 °C < 25 °C		



RÖFIX AP 300

Predpremaz

Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički opisi nalaze se na sajtu roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Detaljna sigurnosna uputstva možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Pre upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.